

WP PERFORMANCE DIELE

2-Schicht 9,3mm mit ca. 2,5 mm Nutzschrift

Dimension: 1800 x 175 x 9,3

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Oberfläche Pro Active+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 9,3 mm
Nutzschrift	ca. 2,5 mm Massivholz
Trägermaterial	Quellvergütete HDF-Platte
Bearbeitung	Einblatt Landhausdiele 4-seitig Nut und Feder
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)
Zusammensetzung	Ca. 87% nachwachsender Rohstoff Holz, 8% gebundenes Wasser und ca. 5% synthetische Stoffe
Brandverhalten lt. 13501-1	D _{fl} – s1 bei Oberfläche Pro Vital f (normal entflammbar) C _{fl} – s1 bei Oberfläche Pro Active+ (schwer entflammbar) in Abhängigkeit der Einbaubedingungen
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	0,055 m ² K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)
Ökologische Verantwortung	



Holzarten, Farben, Veredelungen, Sortierungen:

-auf Anfrage

Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten Pro Strong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Brandverhalten nach EN 13501-1: C_{fl} – s1 (schwer entflammbar) bei Oberfläche Pro Active+ (bitte Einbaubedingungen beachten). Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Brandverhalten nach EN 13501-1: D_{fl} – s1 (normal entflammbar) bei Oberfläche Pro Vital f (bitte Einbaubedingungen beachten). Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

Intelligente Merkmale:

- Eignet sich durch seine niedrige Gesamthöhe perfekt für Renovierungen
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussanmerkung: Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC und FSC auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2017.