

WP CHARISMA MONOLAME

3-Plis 14mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur

Mise en œuvre :

Dimensions : 2245 x 193 x 14 mm



Fonctionnalités :



PARQUET SANS ENTRETIEN : Plus d'entretien nécessaire des finitions ProStrong et ProActive+ en locaux d'habitation



PARQUET SANTÉ : régulation de l'ambiance climatique, avec des caractéristiques hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE : Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité.



Description Produits :

Essences de bois/Couleurs :

Classe d'usage :

Lieu de fabrication	Autriche	Chêne fumé à cœur	31
Epaisseur totale	14 mm	Chêne Coffee	31
Parement	bois noble de 3,6 mm d'épaisseur	Chêne Havanne	31
Support	Latté en épicea sur quartier (cernes perpendiculaires)	Chêne, Chêne Pur,	31
Contrebalancement	Epicéa déroulé	Chêne Ice, Chêne Kaschmir	31
Usinage	Assemblage longitudinal „Double-Click” avec le double verrouillage mécanique, verrouillage d'extrémités en bois massif	Chêne Gris truffe, Chêne Taupe	31
Humidité du bois	obtenu par long stockage et garantie par la qualité de séchage du bois (Siccité du bois 7 % ± 1 %)	Chêne Oyster, Chêne Polaire	31
Constituants	Env. 92% de matière première renouvelable, 7% d'eau de constitution et env. 1% de matières synthétiques	Frêne	31
Plancher chauffant	Chêne de préférence, Hêtre et Erable du Canada non recommandés. Weitzer Parkett préconise le collage en plein sur plancher chauffant.	Erable du Canada	31
Réaction au feu	C _{s1} (Difficilement inflammable) pour toutes les finitions appliquées en usine (Sauf Pin Cembro. Veiller à respecter les conditions de mise en œuvre)	Pin Cembro	21
Résistance thermique :	0,104 m ² K/W		
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable		
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm ² (selon l'essence de bois)		
Responsabilité écologique			



Finitions:



PROSTRONG – LA FINITION „VERNI SATINÉ”

Vernissage spécial, écologique, sans entretien et faiblement salissant, constitué de 7 couches de vernis indissociables. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures. Stabilité aux produits chimiques selon EN 13442. Résistance 12 fois supérieure à l'exigence de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 83. Coefficient de frottement répond aux exigences de la Norme DIN 18032.



PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ”

Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel d'une finition huile naturelle ProVital. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 90.



PROVITAL – LA FINITION „HUILE NATURELLE”

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière. Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Finition huilée finie d'usine pour les locaux d'habitation (finish) – pour un usage en locaux publics, une application complémentaire de ProVital finish est obligatoire. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement selon ÖNORM C 2380.

Caractéristiques intelligentes :

- Système Double-Click breveté (facile et rapide à poser, la force de verrouillage la plus élevée du marché)
- Verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement
- Hydro-Stop : Imprégnation périphérique des chants pour une protection optimale contre la pénétration de liquides
- Mise en œuvre suivant DTU 51.11 – Norme NF P 63 204-1 de déc. 1997 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009.
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

Conclusions :

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition.

Le produit est certifié PEFC à 70%, certification à 100 % sur demande,

Date d'édition décembre 2017