

## WP CHARISMA 2 FRISES

**3-Plis** 14mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur  
Dimensions : 2245 x 193 x 14 mm

Mise en œuvre :



### Fonctionnalités :




**PARQUET SANS ENTRETIEN** : L'entretien des finitions ProStrong et ProActive+ en locaux d'habitation n'est plus nécessaire, un simple nettoyage suffit.



**PARQUET SILENCE** : Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

### Motifs de pose :



### Description Produit :

Lieu de fabrication	Autriche
Épaisseur totale	14 mm
Couche d'usure	bois noble de 3,6 mm d'épaisseur
Support	Latté en épicea sur quartier (cernes perpendiculaires)
Contrebalancement	Épicea déroulé
Usinage	Assemblage longitudinal „Double-Click“ avec le double verrouillage mécanique, verrouillage d'extrémités en bois massif
Humidité du bois	obtenu par long stockage et garantie par la qualité de séchage du bois (Siccité du bois 7 % ± 1 %)
Constituants	A la livraison env. 92% de matière première renouvelable, 7% d'eau de constitution et env. 1% de matières synthétiques
Plancher chauffant	Chêne de préférence, Erable du Canada non recommandé. Weitzer Parkett préconise le collage en plein sur plancher chauffant.
Réaction au feu	C <sub>fl</sub> -s1 (Difficilement inflammable) (voir conditions de mise en œuvre)
Résistance thermique :	0,104 m²K/W
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-47 N/mm² (selon l'essence de bois)
Responsabilité écologique	

Essences de bois / couleurs

Chêne fumé à cœur Ice	31
Noyer étuvé	22
Chêne Cognac	31
Chêne	31
Chêne Ice, Chêne Kaschmir	31
Frêne Ice, Frêne Polaire	31

### Classe d'usage :

### Finitions :



#### PROSTRONG – LA FINITION „VERNI SATINÉ“

Vernissage spécial, écologique, sans entretien et faiblement salissant, constitué de 7 couches de vernis indissociables. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures. Stabilité aux produits chimiques selon EN 13442. Résistance 12 fois supérieure à l'exigence de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 83. Coefficient de frottement répond aux exigences de la Norme DIN 18032.



#### PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“

Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel d'une finition huile naturelle ProVital. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 90.

### Caractéristiques intelligentes :

- Système Double-Click breveté (facile et rapide à poser, la force de verrouillage la plus élevée du marché)
- Verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement
- Hydro-Stop : Imprégnation périphérique des chants pour une protection optimale contre la pénétration de liquides
- Classe d'usage : 22 - 31 suivant l'essence de bois selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant DTU 51.11 – Norme NF P 63 204-1 de déc. 1997 ou NF DTU 51.2 P1-1 - Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009
- Habillage d'escalier WP MULTI - Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

### Conclusions :

- Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. Le produit est certifié PEFC à 70%, certification à 100 % sur demande,