### www.weitzer-parkett.com



# **WP PLANCHE IMPÉRIALE**

Mise en œuvre :



Chêne Mandel, Chêne Croquant

Chêne Gris truffe, Chêne Taupe

Chêne Ice, Chêne Kaschmir

Chêne Oyster, Chêne Polaire

Chêne, Chêne Pur

Chêne Savanne



33

33

33

33

33

33

Dimensions: 3500 x 350 x 18 mm, 3500 x 300 x 18 mm,

3-Plis 18 mm avec un parement d'env. 5 mm d'épaisseur

#### Fonctionnalités:



PARQUET **SANTÉ** : régulation de l'ambiance climatique, avec des caractéristiques hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET **SILENCE** : Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité.

# Description Produits : Classe d'usage :

Essences de bois/couleurs : Lieu de fabrication Autriche

Epaisseur totale 18 mm
Parement bois noble d'env. 5 mm d'épaisseur

Support Latté en épicéa sur quartier (cernes perpendiculaires)

Support Latte en epicea sur quartier (cernes perpendicutaires,

Contrebalancement Epicéa déroulé

Usinage Rainures et languettes, micro-chanfreins sur les 4 cotés,

Brossé sur demande

Humidité du bois obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du

séchage du bois (Siccité du bois 7 %  $\pm$  1 %)

Constituants A la livraison env. 92% de matière première renouvelable, 7%

d'eau de constitution et env. 1% de matière synthétique

Plancher chauffant Chêne de préférence.

. Réaction au feu  $C_{fl}$ -s1 (Difficilement inflammable) pour toutes les finitions appliquées

en usine (Veillez à respecter les conditions de mise en œuvre)

Résistance thermique : 0,129 m<sup>2</sup>K/W

Rénovabilité Plusieurs fois ponçable

Degré de dureté Brinell 23-42 N/mm²

Responsabilité écologique











#### Finitions:



#### PROVITAL - LA FINITION "HUILE NATURELLE"

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière. Particulièrement respirant, et partiellement rénovable. Finition huilée finie d'usine pour les locaux d'habitation (finish) – pour un usage en locaux publics, une application complémentaire de ProVital finish est obligatoire. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement naturel selon ÖNORM C 2380.

## Caractéristiques intelligentes :

- Compatible sur plancher chauffant, par collage en plein
- Classe d'usage : 33 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009.
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur
- la mise en place du Fidbox est fortement conseillée par le fabricant. Cet appareil permet d'assurer le conseil professionnel incluant l'optimisation des conditions climatiques du local même après la pose.

#### Conclusions:

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent variés très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. PEFC sur demande