

## WP PLANCHE PERFECTA

3-Plis 9,3 mm avec un parement d'env. 2,5 mm d'épaisseur  
Dimensions : 1800 x 175 x 9,3 mm

Mise en œuvre :



### Fonctionnalités :



**PARQUET SANS ENTRETIEN** : Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation



**PARQUET SANTÉ** : Régulation de l'ambiance climatique, avec des propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



**PARQUET SILENCE** : Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité.

### Motifs de pose



### Description Produits :

Lieu de fabrication	Autriche
Épaisseur totale	9,3 mm constitué de 2 plis
Parement	bois noble d'env. 2,5 mm d'épaisseur
Support	Panneau de fibres hydrofugé HDF
Usinage	monolame avec rainures et languettes sur les 4 côtés
Humidité du bois	obtenu par long stockage et garantie par la qualité de séchage du bois (Siccité du bois 8 % ± 1 %)
Constituants	Env. 87% de matière première renouvelable, 8% d'eau de constitution et 5% de matières synthétiques
Plancher chauffant	Chêne de préférence,
Réaction au feu selon 13501-1	D <sub>fl</sub> pour les finitions PVf (Inflammable) C <sub>fl</sub> -s1 pour les finitions PA+ (Difficilement inflammable) (Veiller à respecter les conditions de mise en œuvre)
Résistance thermique :	0,055 m <sup>2</sup> K/W
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)
Responsabilité écologique	

### Classe d'usage :

Essences de bois/couleurs :	
Chêne	23
Chêne Savanne	23



### Finitions:



#### PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“

Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel d'une finition huile naturelle ProVital. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Réaction au feu selon norme EN 13501-1 : C<sub>fl</sub> - s1 (difficilement inflammable) pour les finitions ProActive + (respecter les conditions de pose). Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 90.



#### PROVITAL – LA FINITION HUILE NATURELLE

Pratiquement 100% d'huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Finition huilée fini d'usine pour un usage en locaux domestiques (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est impératif d'appliquer une couche supplémentaire d'huile finish après la pose. Réaction au feu selon norme EN 13501-1 : D<sub>fl</sub> - s1 (difficilement inflammable) pour la finition ProVital f (respecter les conditions de pose). Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement selon ÖNORM C 2380.

### Caractéristiques intelligentes :

Convient parfaitement à la rénovation grâce à sa faible épaisseur totale  
Classe d'usage : 23 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003  
Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009.  
Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

### Conclusions :

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. PEFC et FSC sur demande,