

## WP 4140

2-Plis 11 mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur      Mise en œuvre :  
Dimensions : 1400 x 140 x 11 mm



### Fonctionnalités :

- PARQUET SANS ENTRETIEN** : L'entretien des finitions ProStrong et ProActive+ en locaux d'habitation n'est plus nécessaire, un simple nettoyage suffit
- PARQUET SANTÉ** : régulation de l'ambiance climatique, avec des propriétés antiallergiques, antibactériennes, antistatiques et respirantes
- PARQUET SILENCE** : Par le collage en plein ou par le collage par cordons, réduction forte de la sonorité et des bruits de pas

### Motifs de pose:



### Description Produit :

Lieu de fabrication	Autriche
Épaisseur totale	contrecollé 2-Plis 11 mm
Parement	bois noble de 3,6 mm d'épaisseur
Support	latté en épicea sur quartier, extrémités en contreplaqué de qualité supérieure
Usinage	rainures et languettes sur les 4 cotés,
Humidité du bois	obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois 8 % ± 1 %)
Constituants	A la livraison env. 91% de matière première renouvelable, 8% d'eau de constitution et env. 1% de matière synthétique sans émission
Plancher chauffant	Chêne de préférence.
Réaction au feu	C <sub>fl</sub> -s1 (Difficilement inflammable) pour toutes les finitions usine (veiller à respecter les conditions de mise en œuvre)
Résistance thermique	0,084 m <sup>2</sup> K/W
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)
Responsabilité écologique	

### Classe d'usage:

Essences de bois	
Chêne Coffee	31
Chêne Mandel	31
Chêne Pur	31
Chêne, Chêne Ice,	31
Chêne Kaschmir, Chêne Oyster	31
Chêne Gris Truffe	31
Chêne Savanne	31



### Finitions :



**PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“**  
Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel d'une finition huile naturelle ProVital. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 90.



**PROVITAL – LA FINITION „HUILE NATURELLE “**  
Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière. Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Finition huilée finie d'usine pour les locaux d'habitation (finish) – pour un usage en locaux publics, une application complémentaire de ProVital finish est obligatoire. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement naturel selon ÖNORM C 2380.

### Caractéristiques intelligentes

- Aspect visuel très valorisant par de multiples finitions possibles. Disponible avec micro-chanfreins et broissage.
- Affleurement et stabilité des assemblages transversaux par l'utilisation de contreplaqué de qualité supérieure
- Multiples possibilités de décoration grâce à la combinaison intelligente avec les produits WIP 4100
- Classe d'usage : 31 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 – Norme Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009
- Habillage d'escalier WP MULTI - Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

### Conclusions :

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. PEFC sur demande.