

WP CHARISMA 3-STAB

3-Schicht 14mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

Dimension: 2245 x 193 x 14 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften









FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	14 mm	Sortierungen/Veredelungen:
Nuttschicht	3,6 mm Massivholz	siehe aktuelle Preisliste
Trägermaterial	Fichte mit stehenden Jahresringen	
Gegenzug	Fichte	
Bearbeitung	Längsverbinding „Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik, stirnseitige Verriegelung aus massivem Holz	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 7 % ± 1 %)	
Zusammensetzung	Ca. 92% nachwachsender Rohstoff Holz, 7% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet, Buche und Ahorn nur bedingt geeignet. Weitzer Parkett empfiehlt die vollflächige Verklebung auf Fußbodenheizung.	
Brandverhalten	C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,104 m ² K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-47 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)	
Ökologische Verantwortung	     	

Oberflächen:



PROSTRONG – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhllollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 83. Gleitreibungskoeffizient entspricht Anforderungen gemäß DIN 18032.



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

Intelligente Merkmale:

- Patentiertes Double-Click-System (rasch und sicher zu verlegen, höchste Verriegelungskraft am Markt)
- Gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung
- Hydro-Stop: Einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten für optimalen Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeit
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussbemerkung: Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt ist zu 70% PEFC zertifiziert, 100% Zertifizierung auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2018.