

## Weitzer Strip 360

**2-plis** 10,3 mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur  
Dimensions: 360 x 108 x 10,3 mm

Mise en œuvre:



### Fonctionnalités:



**PARQUET SANS ENTRETIEN:** L'entretien des finitions ProActive+ en locaux d'habitation n'est plus nécessaire.



**PARQUET SANTÉ:** Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



**PARQUET SILENCE:** Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

### Motifs de pose :

### Description produit: d'usage:

### Essence de bois/couleurs - Classe

Lieu de production	Autriche	
Constitution	contrecollé 2-plis 10,3 mm	Chêne fumé à cœur 31
Parement	bois noble d'env. 3,6 mm d'épaisseur	Noyer étuvé 23
Support	à base de bois	Chêne 31
Usinage	Lame mosaïque avec 4 rainures et languettes, sans chanfreins	Chêne Pure, Chêne Kaschmir 31
Humidité du Bois	obtenu par long séchage sur parc et garantie par la qualité de séchage du bois (siccité du bois à l'expédition : : 8 % ± 1 %)	Frêne, Frêne ambré 31
Plancher chauffant	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020).	
Résistance thermique	0,061 m <sup>2</sup> K/W	
Réaction au feu selon EN 13501-1	D <sub>fl</sub> -s1 (inflammable) avec finition ProActive+ ou ProVital f (selon les conditions de mise en œuvre)	
Rénovabilité	plusieurs fois ponçable	
Dureté Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)	
Responsabilité écologique		

### Finitions:



#### PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »

Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



#### PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

### Caractéristiques intelligentes

- Particulièrement valorisant et durable par l'épaisseur du parement d'env. 3,6 mm,
- Design unique et nombreuses possibilités décoratives
- Classe d'usage : 31 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009

### Remarques finales :

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Edition avril 2022.