

## Résistance thermique par produit<sup>123</sup>

### Valeur moyenne par produit

	m <sup>2</sup> K/W
<b>ASPECT VISUEL PLANCHE</b>	
Weitzer Planche 2245 PLUS (14mm)	0,104
Weitzer Planche 2245 PLUS Impuls (13,4mm)	0,098
Weitzer Planche 2245 (11mm)	0,085
Weitzer Planche 2245 Impuls (10,4mm)	0,076
Weitzer Planche 1800 (11mm)	0,085
Weitzer Planche 1800 Impuls (10,4mm)	0,076
Weitzer Planche 1400 (9,3mm)	0,067
Weitzer Planche 1400 Impuls (8,7mm)	0,063
Weitzer Planche 1000 (9,3mm)	0,067
Weitzer Planche 1000 Impuls (8,7mm)	0,063
<b>ASPECT VISUEL LAMELLE</b>	
Weitzer Lamelle 750 (9,3mm)	0,055
Weitzer Lamelle 750 Impuls (8,7mm)	0,051
Weitzer Lamelle 500 (9,3mm)	0,067
Weitzer Lamelle 2245 (11mm)	0,085
Weitzer Lamelle 2245 Impuls (10,4mm)	0,076
<b>ASPECT VISUEL STRIP</b>	
Weitzer Strip 360 (10,3mm)	0,061
<b>GAMME PROJET:</b>	
Weitzer Planche 1800 (11mm)	0,085
Weitzer PRO 1000 (9,3 mm)	0,055
Weitzer PRO 1000 Impuls (8,7mm)	0,051
Weitzer PRO 500 (9,3 mm)	0,055
Weitzer PRO 500 PLUS (10,3mm)	0,061
Weitzer PRO 1190 (9,3 mm)	0,055
Weitzer PRO 2245 (11mm)	0,085
Weitzer PRO 2245 PLUS (14mm)	0,104
Weitzer PRO 360 (10,3 mm)	0,061

<sup>1</sup> Pour une humidité du bois de 12%

<sup>2</sup> Etablie selon EN 14342 et EN 12524

<sup>3</sup> Sans colle ou transfert de chaleur int./ext.