

Weitzer Stab 500

1) Leistungsbezeichnung und Produktbeschreibung:

Liefern und verlegen von 2-Schicht Fertigparkettelementen, 9,3mm mit ca. 2,7mm Nuttschicht, Dimension: 500x68x9,3mm, mit 4-seitiger Nut und Feder, Trägermaterial aus Holzwerkstoff.

Brandverhalten lt. EN 13501-1: C_{fl}-s1 für Holzart Eiche mit Oberflächen Pro Active+ oder Pro Vital f

[ausgenommen Eiche kerngeräuchert]

D_{fl}-s1 für Holzarten Eiche kerngeräuchert, Nussbaum, Esche und Buche mit Oberflächen Pro Active+ oder Pro Vital f

[Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen]

2) Oberflächen:

PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreies Parkett bei Verwendung im privaten Wohnbereich. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Gesundparkett durch reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben und in den Angebotspreis einzukalkulieren. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

3) Ökologische Verantwortung:

Made in Austria
Der Blaue Engel
Real Wood

4) Verlegetechnik:

Vollflächiges Verkleben:

Flüsterparkett durch Verklebung mit Klebstoff Profi SMP 950 – EC 1 R+ oder Klebstoff Profi SMP 900 – EC 1 auf bauseits vorhandenem und aktuellen Normen und Richtlinien entsprechendem Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers. Der Einbau einer fidbox® ist dringend empfohlen und in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Für Sonderausführung als französischer Fischgrät gilt: Stablänge gesamt um ca. 9mm kürzer.