

www.weitzer-parkett.com



## Weitzer PRO 2245

**3-Schicht** 13mm mit ca. 2,7mm Nuttschicht  
 Dimension: 2245x193x13mm

Verlegetechnik:



**Funktionalitäten:**

**Verlegemuster: 3-Stab-Schiffsboden**



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Polish-Pflege für die Pro Strong matt Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**FLÜSTER-PARKETT:** Hervorragende Dämmung von Raumschall bei vollflächiger Verklebung.



### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	13mm
Nuttschicht	ca. 2,7mm Massivholz
Trägermaterial	Holz mit stehenden Jahresringen
Dimension	2245x193x13mm
Brandverhalten lt. EN 13501-1	Cfl-s1 für Holzarten Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert) und Esche mit Oberfläche Pro Strong matt Dfl-s1 für Eiche kerngeräuchert und andere Holzarten mit Oberfläche Pro Strong matt (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Holzfeuchte	7% ± 1% bei Erstausslieferung
Holzarten	auf Anfrage
Sortierung	auf Anfrage
Muster	3-Stab Schiffsboden
Bearbeitung	„Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik, stirn- und längsseitige Stoßkantenimprägnierung
Oberfläche	stirn- und längsseitig miteinander verleimte Deckschichtlamellen
Härtegrad n. Brinell	ProStrong matt
Wärmedurchlasswiderstand	23-42N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)
Fußbodenheizung	0,095 m <sup>2</sup> /W
Ökologische Verantwortung	geeignet (unter Einhaltung der Hinweise im MB020)



### Oberfläche:



**PROSTRONG matt** – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD  
 Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Double-Click-System mit doppelter Verriegelungsmechanik
- einfachste Ein-Mann-Montage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 09-2025.