

www.weitzer-parkett.com

Weitzer
Parkett

Weitzer PRO 2245 PLUS

3-Schicht – Gesamtstärke 14mm mit ca. 3,6mm Nutzschicht

Dimension: 2245x193x14mm

Verlegetechnik:



VERKLEBUNG
SCHWIMMEND

Funktionalitäten:


Verlegemuster: 3-Stab-Schiffsdecken



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Pro Strong matt Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



FLÜSTER-PARKETT: Hervorragende Dämmung von Raumschall bei vollflächiger Verklebung.



SCHIFFSBODEN GERADE

SCHIFFSBODEN DIAGONAL

Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	14mm
Nutzschicht	ca. 3,6mm Massivholz
Trägermaterial	Holz mit stehenden Jahresringen
Dimension	2245x193x14mm
Brandverhalten lt. EN 13501-1	Cfl-s1 mit Oberfläche Pro Strong matt (schwer entflambar, in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) 7% ± 1% bei Erstauslieferung
Holzfeuchte	auf Anfrage
Holzarten	auf Anfrage
Sortierung	3-Stab Schiffsdecken
Muster	„Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik, stirn- und längsseitige Stoßkantenprägnierung
Bearbeitung	stirn- und längsseitig miteinander verleimte Deckschichtlamellen
Oberfläche	ProStrong matt
Härtegrad n. Brinell	23-42N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)
Wärmedurchlasswiderstand	0,104 m ² /W
Fußbodenheizung	geeignet (unter Einhaltung der Hinweise im MB020)
Ökologische Verantwortung	



Oberfläche:

PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD
Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425.
Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Double-Click-System mit doppelter Verriegelungsmechanik
- einfachste Ein-Mann-Montage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutschscheigenschaften) und der Auftraggeber hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Stand der Technik 01-2026.