

## Weitzer PRO 500

2-Plis 9,3 mm avec un parement d'env. 2,7mm d'épaisseur  
Dimensions: 500 x 68 x 9,3 mm, lames gauches uniquement

Mise en œuvre:



### Fonctionnalités:



**PARQUETS SANS ENTRETIEN:** Plus d'entretien nécessaire de la finition ProStrong mat en locaux d'habitation privés.




**PARQUET SANTÉ – ProVital finish:** Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes.



**PARQUET SILENCE:** Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

### Motifs de pose:



### Description produit:

### Essence de bois/couleurs: sur demande

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de fabrication              | Union Européenne                                                                                                                                                                                                                   |
| Epaisseur totale                 | contrecollé 2-Plis 9,3 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Parement                         | monolame, bois noble d'env. 2,7 mm d'épaisseur                                                                                                                                                                                     |
| Support                          | à base de bois                                                                                                                                                                                                                     |
| Usinage                          | rainures et languettes sur les 4 cotés, imprégnation des chants des deux extrémités                                                                                                                                                |
| Humidité du bois                 | obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois à l'expédition : 8 % ± 1 %)                                                                                                       |
| Plancher chauffant               | Compatible (sous réserve de respect des consignes de la fiche MB 020)                                                                                                                                                              |
| Résistance thermique             | 0,055 m²K/W                                                                                                                                                                                                                        |
| Réaction au feu selon EN 13501-1 | Cfl-s1 avec finition ProStrong mat ou ProVital finish valable pour l'essence de bois chêne (sauf chêne fumé à cœur; Réaction au feu d'autres essences de bois sur demande; Réaction au feu selon les conditions de mise en oeuvre) |
| Rénovabilité                     | Plusieurs fois ponçable                                                                                                                                                                                                            |
| Degré de dureté Brinell          | 23-42 N/mm² (perpendiculaires aux fibres)                                                                                                                                                                                          |
| Responsabilité écologique        |                                                                                                                                                                                                                                    |



### Finitions:



#### PROSTRONG mat – LA FINITION VERNI MAT

Sans entretien dans l'habitat privé grâce à de multiples couches de vernis. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures. Stabilité aux produits chimiques selon EN 13442. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R9 selon norme DIN 51130.



#### PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

### Remarques finales:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Edition 01-2026.