

## Weitzer Diele 2245 PLUS

**3-Schicht-Aufbau**, Gesamtstärke 14mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht  
Dimension: 2245 x 193 x 14 mm

**Verlegetechnik:**



**Funktionalitäten:**

**Verlegemuster:**



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**GESUND-PARKETT – ProVital finish:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.



**Produktbeschreibung:**

**Holzarten/Farben/Sortierungen/Veredelungen:** siehe aktuelle Preisliste

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsstandort           | Österreich                                                                                                                    |
| Gesamtstärke                  | 14 mm, 3-Schicht-Aufbau                                                                                                       |
| Nutzschicht                   | ca. 3,6 mm Massivholz                                                                                                         |
| Trägermaterial                | Holz mit stehenden Jahresringen                                                                                               |
| Bearbeitung                   | Double-Click-System mit der doppelten Verriegelungsmechanik                                                                   |
| Holzfeuchte                   | Aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz<br>(Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 7 % ± 1 %)                     |
| Fußbodenheizung               | geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)                                                                              |
| Brandverhalten lt. EN 13501-1 | C <sub>fl</sub> -s1 mit Oberflächen ProActive+ oder ProVital finish<br>(Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) |
| Wärmedurchlasswiderstand      | 0,104 m²K/W                                                                                                                   |
| Renovierbarkeit               | mehrfach abschleifbar                                                                                                         |
| Härtegrad nach Brinell        | 25-41 N/mm² (in Abhängigkeit der Holzart, gemessen senkrecht zur Faser)                                                       |
| Ökologische Verantwortung     |                                                                                                                               |



**Oberflächen:**



**PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE**

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



**PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

**Intelligente Merkmale:**

- Double-Click-System mit doppelter Verriegelungsmechanik
- einfachste Ein-Mann-Montage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet

**Schlussbemerkung:**

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Stand der Technik 07-2026.