

Weitzer PRO 1190

2-Schicht-Aufbau, Gesamtstärke 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht
Dimension: 1190x138x9,3mm

Verlegetechnik



Funktionalitäten:

Verlegemuster: 2-Stab Schiffsboden



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Oberfläche
ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



FLÜSTER-PARKETT: Hervorragende Dämmung von Raumschall durch
vollflächige Verklebung.



Produktbeschreibung:

Holzarten/Sortierungen/Farben/Veredelungen: siehe aktuelle Preisliste

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	9,3 mm, 2-Schicht Aufbau
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff, quellvergütet
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder stirnseitige Stoßkantenimprägnierung
Holzfeuchte	stirn- und längsseitig miteinander verleimte Deckschichtlamellen aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchte bei Erstausslieferung 8% ± 1%)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Wärmedurchlasswiderstand	0,055 m²K/W
Brandverhalten nach EN 13501-1:	Cfl-s1 für Holzart Eiche mit Oberfläche ProStrong matt (Brandverhalten weiterer Holzarten auf Anfrage, Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	25-40 N/mm² (für Holzart Eiche, gemessen senkrecht zur Faser)
Muster	2-Stab Schiffsboden
Ökologische Verantwortung	



Oberfläche:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD

Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften.
Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit.
Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten.
Stand der Technik 07-2026.