

Weitzer PRO 360 PLUS

2-Plis 11 mm avec un parement d'env. 4,5 mm d'épaisseur
Dimensions : 360 x 108 x 11 mm, lames gauches uniquement

Mise en oeuvre:



Fonctionnalités:



PARQUET SANS ENTRETIEN: Plus d'entretien nécessaire de la finition ProStrong mat en locaux d'habitation privés.




PARQUET SANTÉ - ProVital finish: Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE: Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

Motifs de pose:



Description produit:

Essence de bois/couleurs: sur demande

Lieu de fabrication	Autriche
Epaisseur totale	contrecollé 2-Plis 11 mm
Parement	mosaïque en bois noble d'env. 4,5 mm d'épaisseur
Support	à base de bois
usinage	rainures et languettes sur les 4 cotés, imprégnation des chants des deux extrémités
Humidité du bois	obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois à l'expédition : 8 % ± 1 %)
Plancher chauffant	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020)
Résistance thermique	0,065 m²K/W
Réaction au feu selon EN 13501-1	C _{fl} -s1 avec finition ProStrong mat ou ProVital finish (valable pour l'essence chêne et frêne, selon les conditions de mise en oeuvre)
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	25-41 N/mm² (en fonction de l'essence, mesurée perpendiculairement au sens des fibres du bois)
Responsabilité écologique	



Finitions:



PROSTRONG mat – LA FINITION VERNI MAT

Sans entretien dans l'habitat privé grâce à de multiples couches de vernis. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures. Stabilité aux produits chimiques selon EN 13442. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R9 selon norme DIN 51130.



PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

Caractéristiques intelligentes:

- Qualité d'exception et durable grâce au parement en bois massif d'env. 4,5 mm d'épaisseur.

Conclusions:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Date d'édition 07-2026.